

Fragua AL 16

Desmoldante para Fundição Sob-Pressão de Alumínio

Descrição	Emulsão em água de polímeros orgânicos e inorgânicos com conservante (Isento de Silicone).
Finalidade	Aplicada como desmoldante para fundição sob pressão de Alumínio. Sua preparação é feita diluindo-se uma parte do produto em 100 partes de água potável (recomendamos esta diluição como mínima podendo ser maior caso não haja dificuldade nas extrações das peças). Após diluição aplicar o produto sobre os moldes através de pulverização para a formação de um filme fino e uniforme.
Embalagem	Fornecido em bombonas de 20, 200L e containers de 1000L.
Estocagem	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
Validade	12 meses, se armazenado adequadamente.
Precauções	<ul style="list-style-type: none">• Produto não inflamável.• Não aplicar em locais fechados, sem ventilação.• Produto pouco nocivo à saúde, porém deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente.• Não há risco de contaminação hídrica, atmosférica e intoxicação quando da contaminação do solo.
Limpeza de Equipamentos	Em casos críticos usar água morna, caso contrario apenas água.

Características Técnicas

Aspecto	Unidade	Especificação
Viscosidade Copo Ford 04	s	Líquido Leitoso Ambar >17
Densidade	g/cm ³	1,00
Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)	% em massa	Acima 36

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.