

<b>Descrição</b>	Gel composto por grafita coloidal, resina, estabilizante, conservante e agente lubrificante emulsionável.
<b>Finalidade</b>	Este gel é empregado como desmoldante para forjaria de ferrosos e não ferrosos. É preparado diluindo-se o produto em até 20 partes de água, iniciando-se os testes com uma diluição inicial de uma parte do produto para 10 partes de água, aumentando gradativamente a diluição, conforme possível. Sua aplicação recomendada é através de pulverização sobre a matriz formando uma camada fina e lubrificante, no entanto pode ser aplicada através de boneca. Este produto auxilia na refrigeração da matriz por ser formulado a base de água.
<b>Embalagem</b>	Fornecido em baldes de 20 kg ou tambores de 200 Kg
<b>Estocagem</b>	Deve ser armazenado em local coberto, onde não fique sujeito à ação de intempéries e a temperatura não ultrapasse 40°C.
<b>Validade</b>	06 meses, se armazenado adequadamente.
<b>Precauções</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produto não inflamável.</li> <li>• Não aplicar em locais fechados, sem ventilação.</li> <li>• Produto pouco nocivo à saúde, porém deve-se evitar inalação e contato com pele e olhos. Se ingerido, procurar assistência médica imediatamente.</li> <li>• Risco de contaminação hídrica, porém sem riscos de danos a atmosfera e intoxicação quando da contaminação do solo.</li> </ul>
<b>Limpeza de Equipamentos</b>	Em casos críticos usar água e sabão neutro, caso contrário apenas água.

### Características Técnicas

	<b>Unidade</b>	<b>Especificação</b>
<b>Aspecto</b>		Gel Cinza Escuro
<b>pH 10%</b>		7,01
<b>Densidade</b>	g/cm <sup>3</sup>	1,2
<b>Não Voláteis 120°C (30 minutos / papel alumínio)</b>	% em massa	Até 18

As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento e de nossos fornecedores para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições ambientais, do preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. Para maiores esclarecimentos consultar o Departamento Técnico da Moligraco – (0XX11) 6499-1688.